

# *Rychlé lepení parozábran*

**CT600**

Sprejové  
kontaktní lepidlo



# CT600

## Nejrychlejší lepení parozábran!



illbruck CT600  
v novém aplikačním videu

**You** **Tube**



### CT600




# CT600


## Sprejové kontaktní lepidlo

**Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji na plošné lepení většiny porézních i neporézních materiálů.**

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou trvalou nebo dočasnou fixaci různých typů materiálů jako jsou izolační fólie, dřevo, sádkarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, lamino, papír, plasty, textilie, korek, molitan apod. Není vhodný na polystyren. Výborné řešení na lepení parozábran na hliníkové rastry.



**Sprejové nanášení lepidla** je rychlé a komfortní. Lepidlo se neroztírá ani jinak neupravuje.



**Nastavitelný rozptyl trysky** umožňuje zvolit nanášení lepidla. Lze jej aplikovat plošně nebo jen detailně na určité místo.



**Výtečná přilnavost** na porézní i neporézní materiály.



**Volitelnost pevnosti spoje** je další zajímavou možností lepidla CT600. Podle doby odvětrání lze zajistit trvalou nebo jen dočasnou fixaci.



**Rychlé vytvrzování** spoje již během několika minut.

## Volitelná pevnost lepeného spoje


### Zajištění trvalého spoje

K dosažení tzv. nerozebíratelného spoje aplikujete lepidlo **na obě plochy** lepených materiálů (porézní/neporézní) a necháte jej zavadnout **2-3 minuty**. Poté lepené předměty k sobě přitisknete.


### Zajištění dočasného spoje

K dosažení rozebíratelného spoje aplikujete lepidlo jen **na jednu lepenou plochu**, necháte zavadnout **3-5 minut** a poté k sobě předměty přitisknete.


## Typické použití sprejového lepidla illbruck CT600




Lepení parozábran na  
sádkartonové rastry



Lepení OSB a lamino desek



Lepení linoleí, koberců  
a jiných podlahových krytin



Lepení plátek  
a reklamních poutačů



Lepení textilních prvků  
a dekorálních předmětů



Lepení čalouněných prvků



Nastavitelná  
velikost  
sprejového  
paprsku

## CT600

Sprejové kontaktní lepidlo

### Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Báze	syntetická pryskyřice
Systém	Fyzikální vytvrzování
Objemová hmotnost	1.22 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (při +20°C)	sprejová konzistence
Bod vzplanutí	-40°C
Otevřený čas (při 20°C)	2-3 minuty
Aplikační teplota	+5°C až +30°C
Teplotní odolnost	-20°C až +65°C
Skladování	v suchu a chladu při +5°C až +25°C
Doba skladování	12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Balení	Dóza 500 ml
Barva	Světle medová
Vydatnost	až 5 m <sup>2</sup> z dózy 500 ml

Autorizovaný distributor:



**Tremco CPG s.r.o.**


**Slezská 2526/113**

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)