

***Pevný spoj
do 15 minut***

PU014

Pastovité lepidlo
MULTI D4



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi

PU014 je osvědčeným polyuretanovým lepidlem pastovité struktury určeným ke konstrukčnímu lepení všech typů dřevomateriálů, přírodního i broušeného kamene, cihel, betonových prvků a PVC. Vodotěsnost třídy D4 rozšiřuje možnosti využití lepidla při budování venkovních konstrukcí. Typickým příkladem jsou montáže zahradních pergol nebo dřevěných garážových stání. Díky rychlému vytvrzování a velmi vysoké pevnosti najde PU014 uplatnění rovněž při rekonstrukcích nábytku. Lepidlo je rovněž skvělým pomocníkem při lepení schodnic na betonové podklady a to ve chvílích, kdy je potřeba vyhovět požadavkům na rychlé zatížení lepeného materiálu.





D4

Voděodolný spoj třídy D4. Lepidlo vytváří velmi pevný a houževnatý spoj, který odolá vodě a vlhkosti.

15 min.



Robustní spoj do 15 minut. Už po velmi krátké době dosahuje PU014 pevného a nerozebíratelného spoje. Při relativní vlhkosti 50% a teplotě 20°C je spoj plně zatížitelný už po 15 minutách.




Použití v interiéru i exteriéru. Vlastnosti lepidla umožňují jeho využití při konstrukčním lepení také ve venkovním prostředí.


Co jednou slepíš, to už neodlepíš.

DŘEVO • KÁMEN • CIHLA • PVC


Některé z možností využití PU014




Konstrukční lepení dřevěných hranolů




Lepení schodnic na betonový podklad




Rekonstrukce nábytku



Konstrukční lepení dílců z masivu, OSB, lamina apod.



Lepení dřevěných prvků s čepy



Stavba pergol a garážových stání

PU014

PUR pastovité lepidlo Multi D4

Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Báze	1-komponentní polyuretan bez rozpouštědel
Konzistence	Pastovitá
Vytvoření povrchové slupky	cca 5 minut (s vlhčením 2 min.)
Funkční pevnost (+20 °C; 50% RH)	cca 15-20 minut při +20°C a 50% R.V.V.
Spotřeba	cca 150-300 g/m ² v závislosti na typu podkladu
Pevnost ve smyku	po 24 hodinách 10 N/mm ² (MPa)
Teplotní odolnost	-30°C až +100°C
Aplikační teplota	+7°C až +30°C
Skladování	12 měsíců v suchu a chladu
Objem kartuše	310 ml
Barva	běžová



Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o.


Slezská 2526/113

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

www.cpg-europe.com

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)